



#### TOEPASSING

Een oplosmiddelvrije sneldrogende twee-componenten plamuur- en reparatiepasta voor kleine herstelwerkzaamheden (< 6 mm), voor de meeste houtsoorten binnen en buiten. Toepasbaar op deuren, ramen, trappen, (gevel) aftimmeringen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en triplex. Geschikt om in de zomer en winter te gebruiken (5-30 °C).

#### BESCHRIJVING

Bolivia Reparatieplamuur Excellent Finish (EF) is perfect voor zowel binnen- als buitengebruik. Deze oplosmiddelvrije epoxyhars reparatiepasta staat bekend om zijn uitstekende eigenschappen: het biedt stevige fixatie, hardt snel uit, is bestand tegen vocht, heeft een hoge vulcapaciteit, is snel schuurbaar, blijft permanent hard en elastisch, en is eenvoudig te modelleren. Het is ideaal voor het vullen van oneffenheden, het afdichten van spijker- en schroefgaten, en het herstellen van kleine houtschades die niet door ondergrondspanningen zijn veroorzaakt. Bovendien is het geschikt voor het gladstrijken van kleine oneffenheden in eerder uitgevoerde reparaties.



#### EIGENSCHAPPEN

Basis:	oplosmiddelvrije epoxyhars
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, spaanplaat, meubelplaat en triplex
Laagdikte:	reparaties van 0 mm tot 6 mm
Kleur:	crème (in gemengde vorm)
Dichtheid 20°C:	ca. 1,70 kg/dm <sup>3</sup> gemengd
Droogtijd:	30 minuten bij 20°C en RV. van 65%
Overschilderbaar:	na 30 minuten bij 20°C (bij 5 °C ca. 1 uur)
Schuurbaar:	na ca. 1 uur bij 5 °C en 30 min. bij 20°C
Potlife:	ca. 8-10 minuten (voor 25 gram) NB: bij grotere hoeveelheid wordt de potlife korter
Vastestofgehalte:	100 vol%
VOS:	0 gram per liter
Houdbaarheid:	in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden
Verpakking:	koker set 600 ml en 2in1 koker 250 ml

#### KENMERKEN

- Zeer makkelijk te modelleren
- Zeer makkelijk te schuren
- Super sneldrogend
- Na 30 minuten schuurbaar (bij 20 °C)
- Geen primer noodzakelijk
- Ideaal voor kleine reparaties
- Mengverhouding 1:1
- Blijvend hard elastisch
- Toepassing in zomer en winter (5-30 °C)



## VERWERKING

---

Bestaande verflagen ter plaatse van de hechtingsvlakken geheel verwijderen tot op het kale hout. De ondergrond mag geen losse of zwakke delen bevatten en dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bij twijfel over de hechting dient dit te allen tijde voorafgaand proefondervindelijk te worden vastgesteld.

Indien gebruik losse kokers: Meng component A & B (mengverhouding 1:1) op een mengplateau. Meng Bolivia Reparatieplamuur Excellent Finish (EF) met een plamuurmes of kunststof spatel tot een egale kleur. Meng niet langer dan strikt noodzakelijk en maak niet meer aan dan u binnen 8-10 minuten kunt verwerken.

De reparatie bol afmessen (max 0,5 mm). Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen. Het geheel binnen 2 weken afwerken met een grondverf.

Draag altijd handschoenen tijdens het gebruik van Bolivia Reparatieplamuur Excellent Finish.

Lege kokers en/of uitgehard product kunnen bij het normale huisvuil worden afgevoerd. Niet uitgehard product, restanten van de A of B component dienen als chemisch afval te worden afgevoerd.

**Belangrijk: Gebruik voor de Reparatieplamuur altijd een professionele, zware kitspuit. Een lichter model kitspuit kan het risico vergroten dat het product niet goed uit de koker komt, of kan schade aan de kitspuit veroorzaken. Voor de beste resultaten raden we aan om een kitspuit van categorie 'Heavy Duty' of voor stugge kit te gebruiken.**